



Memorias descritivas – weber.dry KG

Revestimento de regularização e impermeabilização em capa grossa, com resistência à pressão e contra-pressão de água, à base de cimentos especiais, inertes seleccionados e aditivos específicos, aplicado como um reboco sobre suportes irregulares (alvenaria de tijolo ou blocos de betão, betão irregular, etc.), em espessuras de 10 mm no mínimo, adequado para o contacto com água potável.

Aplicar sobre suportes duros, resistentes e limpos, e sem defeitos de planeidade superiores a 2 cm, que deverão ser previamente corrigidos; encher buracos e irregularidades pontuais com alguma importância com argamassa **weber.tec basic**; aplicar, sobre suporte previamente humedecido, a argamassa **weber.dry KG**, amassada com misturador mecânico lento, incorporando 3,5 litros de água limpa por cada saco de 25 kg, estendendo o produto com uma palustra; para espessuras superiores a 10 mm, aplicar em camadas sucessivas de 5 a 10 mm, sobre a camada anterior endurecida (após aproximadamente 3 horas) e com a superfície humedecida; realizar acabamento com talocha ou esponja, conforme a textura desejada.

Pode ser revestido com cerâmica, pinturas transpiráveis, argamassas, etc., ao fim de 4 dias.

