



## Memorias descritivas – weber.pral lit

Revestimento impermeável decorativo para fachadas, com acabamento em pedra, aplicado numa única camada, **weber.pral lit** da weber cimenfix da referência... ( 8 cores), numa espessura média de 15 mm sobre alvenaria de tijolo ou bloco de cimento, e nunca inferior a 8 mm (sobre reboco).

Misturar manual ou mecanicamente o **weber.pral lit** da weber cimenfix até obter uma pasta homogénea. Estender o produto com uma talocha de inox, regularizando a pasta com régua; utilizar perfis de ½ cana em pvc para delimitar zonas de trabalho, servindo também como mestras para auxiliar na regularização da superfície da pasta. Nos pontos singulares reforçar com rede de fibra de vidro anti-alkalina (10 mm x 10 mm). Projectar a pedra manualmente passados 40 minutos após aplicação da pasta, afagando em seguida a superfície das pedras com talocha de inox para ficarem bem introduzidas na pasta e com uma textura uniforme.

