

Argamassa para juntas finas

**Aplicação em aguada.
Para juntas de 0 a 2 mm de largura.**



Betumação de
juntas



Paredes e
pavimentos
interiores

Cor:

- Branco

Para aplicação sobre:

Suportes à base de cimento.

apresentação

- Saco de 25 kg - Palete de 1.400 kg (56 sacos)
- Saco de 5 kg

consumo

- ver página 15

conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade



weber.color aguada

UTILIZAÇÕES

- Argamassa de juntas de 0 a 2 mm em pavimentos e revestimentos interiores.

Para aplicação sobre:

- Suportes à base de cimento

COMPOSIÇÃO

- Cimento branco, resinas sintéticas e cargas minerais

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Vida do amassado: 30 minutos
- Tempo máximo para limpeza: 20 a 30 minutos
- Tempo de secagem: 1 a 2 horas
- Tempo de espera para circulação: 3 dias

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

MOD.FT.056 /00

18-06-2007

PRESTAÇÕES

- Densidade da massa: 2.16
- Resistência à compressão: > 90 kg/ cm² (9 MPa)
- Resistência à flexão: > 30 kg/ cm² (3 MPa)
- Módulo de elasticidade: 8500 MPa
- Capilaridade: 5.0 g/dm² min^{1/2}
- Retracção: 2 mm/m

Os resultados indicados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- É aconselhável aguardar 24 a 48 horas desde a colocação da cerâmica até à betumação das juntas
- As juntas devem estar secas e limpas de pó. Limpar a superfície de pós e outros resíduos
- Para cerâmica porosa ou rugosa, protegê-la com **protector 060** antes de betumar, para evitar manchas e facilitar a limpeza. O mesmo procedimento deverá ser efectuado para grés porcelânico.

APLICAÇÃO

- Amassar **weber.color aguada** com 10 litros de água limpa por saco de 25 kg.
- Betumar as juntas com uma talocha, aplicando o produto na diagonal. A consistência do amassado pode ajustado com as quantidades de água e pó
- Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando o brilho superficial da argamassa desaparecer, poderá efectuar-se a limpeza com uma esponja húmida.

RECOMENDAÇÕES

- Aplicar em pequenas superfícies e limpar progressivamente
- Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C
- Não usar ácidos fortes para a limpeza

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas.
- Como medida de protecção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- O uso de máscara de protecção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.