

Argamassa colorida para juntas de acabamento rústico

5 cores. Textura rústica.
Para juntas de 6 a 30 mm de largura.



Betumação de juntas



Paredes e pavimentos exteriores



Paredes e pavimentos interiores

Cor:



Para aplicação sobre:

Suportes à base de cimento.

apresentação <ul style="list-style-type: none">Saco de 25 kg - Palete de 1.400 kg (56 sacos)	conservação <p>12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade</p>
consumo <ul style="list-style-type: none">ver página 15	



weber.color rústico

UTILIZAÇÕES

- Argamassa de juntas de 6 a 30 mm em pavimentos e revestimentos interiores e exteriores

Para aplicação sobre:

- Suportes à base de cimento

COMPOSIÇÃO

- Cimento branco ou cinza, areias de sílica, aditivos orgânicos e pigmentos minerais

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Vida do amassado: 1 hora
- Tempo de ajustabilidade: 30 minutos
- Tempo para limpeza: 3 horas
- Tempo de secagem: 5 horas
- Tempo de espera para circulação: 24 a 48 horas

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

MOD.FT.059 /00

18-06-2007



PRESTAÇÕES

- Densidade da massa: 1.7
- Resistência à compressão: > 100 kg/ cm² (10 MPa)
- Resistência à flexão: > 30 kg/ cm² (3 MPa)
- Módulo de elasticidade: 12000 MPa
- Capilaridade: < 1 g/dm² min^{1/2}
- Retracção < 1.5 mm/m

Os resultados indicados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- As juntas devem estar secas e limpas de pó
- É aconselhável aguardar 24 a 48 horas desde a colocação da cerâmica até à betumação das juntas
- Para cerâmica porosa, antes de betumar, proteger com **protector 060**, para evitar manchas.

APLICAÇÃO

- Amassar **weber.color rústico** com 4 litros de água limpa por saco de 25 kg. Utilizar um misturador eléctrico de velocidade lenta
- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro, pressionando bem para preencher a junta
- Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando o brilho superficial da argamassa desaparecer, poderá efectuar-se a limpeza com uma esponja ligeiramente humedecida. Ao fim de 24 horas, realizar uma limpeza geral.

RECOMENDAÇÕES

- Aplicar em pequenas superfícies e limpar progressivamente
- Respeitar a água do amassado. **weber.color rústico** não é uma "leitada"
- **weber.color rústico** tem a consistência de uma argamassa tradicional
- Não aplicar em tempo chuvoso ou muito húmido com risco de gelo ou insolação directa
- Não utilizar demasiada água durante a limpeza, evitando assim a dispersão do pigmento e a ocorrência de reacções de carbonatação.
- Não usar ácidos fortes para a limpeza

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas.
- Como medida de protecção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- O uso de máscara de protecção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.