

## Pasta de acabamento de betão

**Acabamento liso.  
Misturável com cimento ou gesso.**



**Barramento e regularização**



**Paredes exteriores e interiores**

**Cor:**

- Cinza (com cimento cinza)
- Branco (c/ gesso ou cimento branco)

**Para aplicação sobre:**

Betão e suportes à base de cimento  
Gesso

**Revestimentos associados:**

Pode ficar nú.  
Em exteriores: pintura, **weber.plast**  
Em interiores: pintura, revestimentos textéis ou papel, **weber.plast**

**apresentação**

- Balde de 25 kg - Palete de 600 kg ( 24 baldes )

**consumo**

- 1 a 1,2 kg (misturado com cimento)/m<sup>2</sup> e mm de espessura.
- 0,8 a 1 kg (com gesso)/m<sup>2</sup> e mm de espessura.

**conservação**

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade



## weber.tec pasta

### UTILIZAÇÕES

- Regularização de paredes interiores, exteriores e tectos.

### LIMITES DE UTILIZAÇÃO

- Não aplicar no exterior misturado com gesso.
- Não aplicar em pavimentos.
- Não revestir com argamassas à base de cimento, com cerâmica em exteriores ou pinturas minerais.
- **weber.tec pasta** utiliza-se sempre em mistura com cimento, em exterior e interior, e gesso, em interior.

### COMPOSIÇÃO

- Pasta à base de resinas sintéticas em dispersão, adjuvantes e cargas minerais.

### CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Tempo de utilização da mistura: com cimento 2 horas; com gesso 30 minutos.
- Tempo de espera entre camadas misturado com cimento (para uma espessura de 1 mm por camada): 4 horas no mínimo.
- Tempo de espera antes de revestir: 3 dias.
- Espessura da aplicação: com cimento, 0 a 5 mm; com gesso, 0 a 50mm.

MOD.FT.008 / 01

(data actualização) 05-03-2009

## PRESTAÇÕES

- Aderência com 2 mm de espessura sobre betão: > 1,0 MPa (10 kg/cm<sup>2</sup>).  
(Em mistura com cimento.)

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Os suportes devem estar limpos firmes e secos, sem poeiras nem restos de óleo de descofragem ou pintura.
- Quando necessário lavá-los a alta pressão e escová-los, deixando secar.

## APLICAÇÃO

- Dosagem de mistura: com cimento, 1 volume de **weber.tec pasta** para 0,4 a 0,7 volumes de cimento; com gesso, 1 volume de **weber.tec pasta** para 0,5 a 1 volume de gesso.
- Misturar cuidadosamente com uma colher ou um misturador eléctrico lento (500r.p.m), até obter uma pasta homogénea.
- Aplicar com uma talocha em inox, em uma ou mais camadas, alisando até obter uma superfície lisa e regular

## RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com chuva, exposto ao sol ou com suporte molhado ou quente
- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C.
- Não misturar água

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- O produto não é considerado perigoso segundo critérios da CE. Contudo, as boas práticas recomendam o uso de equipamentos de protecção individual, nomeadamente luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.